

Kullanılan beton	Klorür içeriği sınıfı <sup>a</sup>	Çimento <sup>b</sup> kütlesine göre en fazla Cl <sup>-</sup>
Korozyona dayanıklı kaldırma (tutma) parçaları hariç, çelik donatı ve diğer gömülü metal ihtiva etmeyen	Cl 1,0	% 1,0
Çelik donatı ve diğer gömülü metal ihtiva eden	Cl 0,20	% 0,20
	Cl 0,40	% 0,40
Çelik öngerme donatısı ihtiva eden	Cl 0,10	% 0,10
	Cl 0,20	% 0,20

<sup>a</sup> Özel kullanım amaçlı betonlarda uygulanacak sınıf, betonun kullanılacağı yerde geçerli kurallara bağlıdır.

<sup>b</sup> Tip II katkıların kullanıldığı ve katkının çimentoya dahil olarak kabul edildiği yerlerde, klorür muhtevası,

klorür iyonlarının, çimento + dikkate alınan toplam katkı miktarlarına oranlanmasıyla hesaplanır.